

ALROTIX POPULAIR

Aromaadvrije synthetische muurverf voor binnen op basis van alkydhars in mat en zijdeglans met slechts 20% oplosmiddel.

TOEPASSING:

Voor binnen op tal van niet alkalische ondergronden waaronder beton, gasbeton, metsel- en pleisterwerk etc. (minstens 12 maanden oud).
Het schilderen van hard- en zachtboard, spaanderplaat en andere bouwplaten.
Het overschilderen van oude, nog intacte (niet elastische) alkydhars- en dispersiemuurverven.

KENMERKEN:

Bevat slechts 20% oplosmiddel (aromaadvrij), extreem reukarm, bevat geen terpentine.
Was- en schrobvast, goede dekkracht, goede vulling, gemakkelijk verwerkbaar, superdekkend, isoleert nicotine-, roet- en teeraanslag, water-, koffie- en theevlekken etc.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid	mat ca. 1,5 kg./litr. bevat 20% oplosmiddel zijdeglans ca. 1,5 kg/litr. bevat 22% oplosmiddel
Glansgraad	mat en zijdeglans.
Kleur	wit, tevens zijn alle pasteltinten te maken.
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na ca. 1 uur.
Overschilderbaar	na ca. 12 uur.
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 90%.
Praktisch rendement	ca. 1 liter op 8-9 m ² afhankelijk v.d. ondergrond.
Applicatiemethode	roller, kwast, blokwitter, airless-spuit, e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Verdunning	aromaadvrije Dakosol DT of terpentine.
Was- en schrobvastheid	Bestand tegen wassen en schrobben met water waaraan loogvrij reinigingsmiddel is toegevoegd.
Overschilderbaarheid	Goed overschilderbaar met alkydharsverven en dispersieverven.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog, en vetvrij.
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.
Alkalische ondergronden eerst voorstrijken met verdunde Porex 2000.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Ondergrond ontdoen van ongerechtigheden.
Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Cement en beton dienen tenminste 12 maanden oud te zijn.
Eventuele zoutuitslag bij metselwerk droog afborstelen.
Bij beton dient de cementschil te worden verwijderd.
Sterk zuigende en alkalische ondergronden voorstrijken met verdunde Porex 2000.
Licht poederende ondergronden voorstrijken met verdunde Porex 2000.
Sterk poederende ondergronden voorstrijken met Novaton Fixeer.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met terpentine of Dakosol DT.

ALROTIX POPULAIR

Vervolg

SYSTEMEN:

Onbehandelde, alkalische ondergronden:

Ontdoen van ongerechtigheden.

Sterk zuigende en/of licht poederende ondergronden impregneren met verdunde POREX 2000.

Na droging afschilderen met ALROTIX POPULAIR.

Oude intacte alkydhars- en dispersiemuurverven:

Geheel afwassen met ammoniakwater en goed nawassen met schoon water.

Glanzende olie- en alkydharsmuurverflagen mat schuren.

Eventueel gebreken bijwerken.

Gronden met ALROTIX POPULAIR, waaraan maximaal 10% Dakosol DT is toegevoegd.

Na droging afschilderen met ALROTIX POPULAIR.

Licht poederende, intacte oude verflagen:

Geheel afwassen met ammoniakwater en goed nawassen met schoon water.

Licht poederende ondergronden impregneren met verdunde Porex 2000.

(sterk poederende ondergronden impregneren met Novaton Fixeer).

Na droging afschilderen met ALROTIX POPULAIR.

Board-, gips-, spaanderplaat e.d.:

Spijker gaatjes e.d. vullen.

Gronden met ALROTIX POPULAIR, waaraan maximaal 10% Dakosol DT is toegevoegd.

Na droging afschilderen met ALROTIX POPULAIR.

VERPAKKING:

Bussen van 1, 4 en 10 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar.