

DAKO SILK

Kleurloos gevelbeschermingsmiddel op basis van in alifatische oplosmiddelen opgeloste siliciumverbinding.

TOEPASSING: Het behandelen van beton, gasbeton, metselwerk, natuursteen, pleisterwerk etc.

KENMERKEN: Water- en vuil afstotend, waterdampdoorlatend, kleurloos, vermindert de kans op zoutuitslag, vorstschade, wapeningscorrosie, mos- en algenaangroei.

<u>BASISGEGEVENS:</u>	Dichtheid	ca. 0,8 kg./litr.
	Kleur	kleurloos.
	Droging bij 20°C en 65% RV:	na 1 à 2 uur volledig in de ondergrond gedrongen. Reeds na enkele uren is de impregnering waterafstotend en regenvast.
	Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.
	Praktisch rendement	ca. 5 m ² per liter, sterk afhankelijk v.d. zuiging.
	Applicatiemethode	kwast, blokwitter, roller, spuit- en sproeiapparatuur, e.d.
	Verwerkingstemperatuur	tussen 5 en 25°C (niet verwerken bij directe zonnestraling op de gevel).
	Buitenduurzaamheid	zeer goed buitenduurzaam.

ONDERGRONDCONDITIE: Droog en vetvrij.

GEBRUIKSINSTRUKTIE: Om een maximale indringing te krijgen verdient het aanbeveling om DAKO SILK vanonder naar boven overvloedig aan te brengen, zo nodig de behandeling èèn of meermalen herhalen (zie verder onder 'WERKWIJZE').
Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Niet te behandelen oppervlakken goed afdekken (achteraf zeer moeilijk te verwijderen).
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met terpentijn.

DAKO SILK

Vervolg

WERKWIJZE:

Vorbereiding:

Voordat de behandeling met DAKO SILK plaatsvindt:

Stof, vuil, mos, alg, schimmel en dergelijke verwijderen, bij voorkeur met hogedruk water- of stoomreinigungsapparatuur.

Beschadigde voegen vernieuwen; scheuren en andere gebreken repareren.

Glas, ramen en deuren, onderdelen van metaal en kunststof goed afdekken, DAKO SILK is achteraf zeer moeilijk te verwijderen.

Planten in de directe omgeving van de gevel afdekken.

Om DAKO SILK zo diep mogelijk te laten indringen, is het gewenst de behandeling uit te voeren tijdens of na een droge periode, op een droge ondergrond.

VERWERKING:

De verwerking van DAKO SILK gebeurt doormiddel van strijken, rollen, sproeien of spuiten.

Strijken en rollen (geschikt bij kleine oppervlakken):

Het eenvoudigste is de verwerking met een kwast of blokwitter.

Belangrijk is dat er niet te weinig materiaal wordt aangebracht, omdat het succes van de behandeling in hoge mate hiervan afhankelijk is.

Het beste resultaat verkrijgt men als het middel van onder naar boven wordt aangebracht.

Bij sterk zuigende ondergronden vindt de behandeling in twee of drie arbeidsgangen plaats volgens de nat in nat methode, dat wil zeggen, direct nadat het impregneermiddel in de ondergrond is getrokken, brengt men de volgende laag aan.

Sproeien en spuiten (zeer geschikt bij grote oppervlakken):

Bij gebruik van sproei- of spuitapparatuur is van belang dat de verwerkingsdruk gering is, dit voorkomt te sterke verneveling, het sproeien of spuiten moet in feite gieten worden.

De sproei- of spuitmethode geeft de beste resultaten omdat daarmee een gelijkmatige, diepe impregnering van het gehele oppervlak wordt verkregen.

Ook bij sproeien- of spuiten is het van belang om het middel van onder naar boven overvloedig aan te brengen.

De sproei- of spuitkop dient ongeveer 10 cm vanaf de gevel gehouden te worden, zodanig dat de vloeistof rechtstandig in de ondergrond dringt.

Het sproeien voortzetten tot de ondergrond geen vloeistof meer opneemt en 10-20 cm lange 'lopers' ontstaan.

Het is aan te bevelen om sterk zuigende ondergronden twee of driemaal 'nat in nat' te impregneren.

Om te voorkomen dat zich bij regen 'aanzetten' gaan affekenen, moet de behandeling zonder onderbrekingen plaatsvinden.

OPMERKING:

Kwasten, rollers, bussen, sproei- en spuitapparatuur die gebruikt zijn voor de verwerking van DAKO SILK niet gebruiken voor het aanbrengen van andere producten.

Spatten op glas direct verwijderen met terpentijn of wasbenzine.

VERPAKKING:

Blikken jerrycans van 5 en 10 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.