

DAKO-PLAST

Waterverdunbare elastische structuur / muurverf met hoge vulling voor buiten en binnen op basis van copolymeerdispersie.

TOEPASSING:

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen op tal van ondergronden waaronder vezel- en spaanderplaat, winddroog beton, gasbeton, metsel- en pleisterwerk etc. Overal toepasbaar waar hoge eisen worden gesteld aan wasbaarheid, elasticiteit, vulkracht, etc.

KENMERKEN:

Haarscheuroverbruggend, geeft ook in dikke lagen geen craquelé-effect, onverzeepbaar, waterdampdoorlatend, uitstekend weervast, duurzame elasticiteit, was- en schrobvast, goede dekkraft, goede vulling, geen hinderlijke geur. Geeft een fijne gladde structuur bij het aanbrengen met uitsluitend een vachtroller. Geeft een grovere structuur indien wordt nagerold met een structuurroller. De structuur die ontstaat heeft geen scherpe puntjes zoals dat bij kwartsverf het geval is.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid	ca. 1,65 kg./ltr.
Glansgraad	mat.
Kleur	wit en alle pasteltinten leverbaar.
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na 60 minuten.
Overschilderbaar	na 4 -12 uur (afhankelijk van de laagdikte).
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.
Praktisch rendement	voor fijne structuur ca. ¼ ltr. per m². voor grove structuur ca. ½ ltr. per m².
Applicatiemethode	roller, kwast, blokwitter, airless-spuit, e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Was- en schrobvastheid	bestand tegen wassen en schrobben met water waaraan loogvrij reinigingsmiddel is toegevoegd.
Overschilderbaarheid	goed overschilderbaar met elastische dispersieverven.
Vergelingsweerstand	niet vergelend.
Buitenduurzaamheid	zeer goed buitenduurzaam.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog, schoon en vetvrij.
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.
Geschikt op alkalische ondergronden zoals winddroog beton, schuur- en pleisterwerk etc.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
De ondergrond moet goed winddroog zijn.
Eventuele zoutuitslag bij metselwerk droog afborstelen.
Bij beton dient de cementshuid te worden verwijderd.
Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Porex 2000 (verdund).
Licht poederende ondergronden voorstrijken met Porex 2000 (verdund).
Dako-plast aanbrengen met een roller of blokwitter.
De nog natte Dako-plast eventueel doorrollen met een structuurroller.
Om andere structuren te krijgen kan men ook gebruik maken van hulpmiddelen zoals: kwast, plamuurmes, lijmkam of een ander hulpmiddel dat een structuur achterlaat.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

DAKO-PLAST

Vervolg

Algemeen advies onbehandelde ondergronden:

Vóór het aanbrengen van watergedragen verven op onbehandelde ondergronden adviseren wij altijd eerst voor te strijken met verdunde Porex 2000.

SYSTEMEN:

Licht poederende en zuigende ondergronden:

Impregneren met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).
Porex 2000 goed verzadigd aanbrengen.
Na droging dekkend afschilderen met Dako-plast.

Nieuwe steenachtige ondergronden (winddroog):

Voorstrijken met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).
Na droging dekkend afschilderen met Dako-plast.

Board, MDF, gips- en spaanderplaat e.d. :

Spijker gaatjes e.d. vullen.
Voorstrijken met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).
Na droging dekkend afschilderen met Dako-plast.

Met nicotine-, roet-, teervlekken etc. vervuilde ondergronden:

Goed verzadigd voorstrijken met Porex 2000 **onverdund** (aan de gelijkmatige glans is te zien of de ondergrond overal goed is geraakt).
Na droging dekkend afschilderen met Dako-plast.

Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen:

Geheel wassen met ammoniakwater en goed nawassen met schoon water.
Glanzende olie- en alkydharsmuurverflagen goed mat schuren.
Eventuele gebreken bijwerken.
Licht poederende verflagen impregneren met verdunde Porex 2000 (1 deel Porex 2000 op 2-3 delen water).
Na droging dekkend afschilderen met Dako-plast.

VERPAKKING:

Emmers van 5 en 10 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.