

# EKLATANT GRONDVERF

**Grondverf voor buiten en binnen op basis van alkydhars.**

**TOEPASSING:**

Als grondverf voor buiten en binnen op nieuw hout en als hechtgrond voor buiten en binnen over oude verflagen en goed uitziend schilderwerk.

**KENMERKEN:**

Opvallend goede vloeijing, zeer goede vulling en geeft een goed gesloten zacht glanzende ondergrond, goede hechting op diverse ondergronden, vochtregulerend, gemakkelijk verwerkbaar en goed schuurbaar.

**BASISGEGEVENS:**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Dichtheid                       | ca. 1,4 kg./ltr.  |
| Kleur                           | wit en donkergrijs.   |
| Droogtijden bij 20°C en 65% RV: |   |
| Stofdroog                       | na 120 minuten.   |
| Overschilderbaar                | na 12 uur.  |
| Relatieve luchtvochtigheid      | maximaal 85%.   |
| Praktisch rendement             | 1 liter op 10-12 m <sup>2</sup> bij kwast-applicatie (afhankelijk van de kwaliteit en de vorm van de ondergrond). |
| Applicatiemethode               | roller, kwast, luchtspuit, e.d.   |
| Minimale verwerkingstemperatuur | ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.   |
| Overschilderbaarheid            | goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.  |
| Verdunning                      | terpentine maximaal 5%.   |

**ONDERGRONDCONDITIE:**

Droog, schoon en vetvrij.  
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.

**GEBRUIKSINSTRUKTIE:**

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.  
De ondergrond moet goed droog zijn.  
Op nog niet behandelde ondergronden alleen de eerste laag met 10% terpentine verdunnen.  
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met terpentine.

# EKLATANT GRONDVERF

## Vervolg

### SYSTEMEN:

#### **Nieuw werk:**

De ondergrond vooraf stof- en vetvrij maken.

De eerste laag Eklatant Grondverf schraal opbrengen (met ca. 10% terpentine verdunnen).

Volgende laag c.q. lagen onverdund opbrengen.

Na droging aflakken met een acryl- of alkydharsverf.

#### **Oude intacte verf- en laklagen:**

De ondergrond afwassen met ammoniakwater en/of goed schuren.

Intacte menielagen of primers zonodig ontvetten en/of schuren.

Eén laag Eklatant grondverf onverdund aanbrengen.

Na droging aflakken met een acryl- of alkydharsverf.

#### **Gebarsten verf- en laklagen:**

Oude lagen verwijderen met behulp van Dako Super Afbijtzalf o.b. en nawassen met water.

Houtporiën uitboenen met Scotch Brite (medium) en water.

Verder behandelen als nieuw werk.

### VERPAKKING:

Bussen van 375 cc, 750 cc en 2 liter.

### HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar.