

ISO-PRO dekkende isolerende muurverf

Isolerende muurverf op waterbasis voor buiten en binnen op basis van gemodificeerde polymeerdispersie.

TOEPASSING:

ISO-PRO is een matte, dekkende muurverf op waterbasis met een hoge isolerende werking tegen roet-, rook en nicotineaanslag. ISO-PRO kan worden toegepast op muren, wanden en plafonds, als dekkende afwerklaag.

KENMERKEN:

Voor binnen en buiten, vervuiling isolerend, onverzeepbaar, waterdampdoorlatend, was- en schrobvast, goede dekkkracht, goede vulling, elastisch en bovendien geen hinderlijke geur.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid	ca. 1,5 kg./ltr.
Glansgraad	mat
Kleur	wit, tevens zijn alle pastel tinten te maken
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na ca. 60 minuten
Overschilderbaar	na ca. 4 uur
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.
Praktisch rendement	ca. 1 liter op 7 m ² .
Applicatiemethode	kwast, blokwitter, roller, airless-spuit, e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Was en schrobvastheid	bestand tegen wassen en schrobben met water waaraan loogvrij reinigingsmiddel is toegevoegd.
Overschilderbaarheid	goed overschilderbaar met zichzelf en met dispersieverven.
Vergelingsweerstand	niet vergelijkend.
Buitenduurzaamheid	zeer goed buitenduurzaam.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog, en vetvrij.
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.
De ondergrond moet draagvast zijn.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
De ondergrond moet goed winddroog zijn.
Eventuele zoutuitslag bij metselwerk droog afborstelen.
Bij beton dient de cementschud te worden verwijderd.
Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met verdunde POREX 2000.
Licht poederende ondergronden voorstrijken met verdunde POREX 2000.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.
ISO-PRO uitsluitend **ONVERDUND** gebruiken (indien ISO-PRO wordt verdund verdwijnt de isolerende werking).

Algemeen advies onbehandelde ondergronden:

Vóór het aanbrengen van watergedragen muurverven op onbehandelde ondergronden adviseren wij ten allen tijden eerst voor te strijken met verdunde Porex 2000.

ISO-PRO

Vervolg

SYSTEMEN

Licht poederende en zuigende ondergronden:

Impregneren met verdunde POREX 2000 (1deel POREX 2000 op 2-3 delen water).
POREX 2000 goed verzadigd aanbrengen.
Na droging dekkend afschilderen met ISO-PRO.

Nieuwe steenachtige ondergronden (winddroog):

Voorstrijken met verdunde POREX 2000 (1 deel POREX 2000 op 2-3 delen water).
Na droging dekkend afschilderen met ISO-PRO.

Board, gips-, spaanderplaat e.d.:

Spijkergaatjes e.d. vullen.
Voorstrijken met verdunde POREX 2000 (1 deel POREX 2000 op 2-3 delen water).
Na droging dekkend afschilderen met ISO-PRO.

Sierpleisters, oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen:

De ondergrond moet draagvast zijn.
Geheel afwassen met ammoniakwater, goed nawassen met schoon water en 100% op laten drogen.
Glanzende olie- en alkydharsmuurverflagen goed mat schuren.
Eventueel gebreken bijwerken.
Licht poederende verflagen impregneren met verdunde POREX 2000 (1 deel POREX 2000 op 2-3 delen water).
Na droging dekkend afschilderen met ISO-PRO.

VERPAKKING:

Emmers van 2½, 5 en 10 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden houdbaar.

OPMERKING:

Voor een juiste beoordeling van het esthetische eindresultaat is het aanbrengen van een proefvlak op de meest vervuilde plaats aan te bevelen.
Blijkt de isolerende werking onvoldoende dan adviseren wij een tweede laag aan te brengen of voor te strijken met het product POREX 2000 **ONVERDUND**.
Voor uitgebreide informatie over POREX 2000 zie het productinformatieblad.