

KERDACOL TOPCOAT

Blanke coating op waterbasis voor buiten en binnen in hoogglans en zijdeglans.

TOEPASSING:

Als blanke coating voor buiten en binnen op diverse ondergronden zoals beton, gasbeton, metsel en pleisterwerk, latexverf, behang, sierpleister ect. om deze bijvoorbeeld goed reinigbaar te maken.
Als toplaag voor het afwerken (afcoaten) van het Kerdacol vlokkensysteem.

KENMERKEN:

Onverzeepbaar, waterdampdoorlatend, was- en schrobvast, hoogglans of zijdeglans en bovendien geen hinderlijke geur (waardoor uitstekend binnen toepasbaar).

BASISGEGEVENS:

| | |
|---|--|
| Dichtheid | zijdeglans ca. 1,03 kg./ltr. hoogglans ca. 1,01 kg./ltr. |
| Kleur | kleurloos, eventueel in transparant aan te kleuren met b.v. universele mengkleuren of latex op kleur. |
| Droogtijden bij 20°C en 65% RV: Stofdroog Overschilderbaar | na 60 minuten. na 6 uur. |
| Relatieve luchtvochtigheid Praktisch rendement Applicatiemethode Minimale verwerkingstemperatuur Was- en schrobvastheid | maximaal 85%. 1 liter op 8-10 m ² afhankelijk v.d. ondergrond. roller, kwast, blokwitter, airless-spuit, e.d. ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C. bestand tegen wassen en schrobben met water waaraan loogvrij reinigingsmiddel is toegevoegd. |
| Overschilderbaarheid Vergelingsweerstand | goed overschilderbaar met dispersieverven. niet vergelend. |

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog, schoon en vetvrij.
Geschikt op alkalische ondergronden zoals winddroog beton, schuur- en pleisterwerk.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
De ondergrond moet droog zijn.
Eventuele zoutuitslag bij metselwerk droog afborstelen.
Bij beton dient de cementshuid te worden verwijderd.
Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met verdunde Porex 2000.
Licht poederende ondergronden voorstrijken met verdunde Porex 2000.
Uitsluitend onverdund gebruiken.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

Algemeen advies onbehandelde ondergronden:

Voor het aanbrengen van watergedragen verven en coatings op onbehandelde ondergronden adviseren wij altijd eerst voor te strijken met verdunde Porex 2000.

KERDACOL TOPCOAT

Vervolg

SYSTEMEN:

Licht poederende- en zuigende ondergronden:

Impregneren met verdunde Porex 2000.

Na droging afwerken met Kerdacol Topcoat onverdund.

Nieuwe steenachtige ondergronden (winddroog).

Voorstrijken met verdunde porex 2000.

Na droging afwerken met Kerdacol Topcoat onverdund.

Board, gips-, spaanderplaat e.d.:

Voorstrijken met verdunde Porex 2000.

Na droging afwerken met Kerdacol Topcoat onverdund.

Latexmuurverven en pleisters:

Licht poederende verf en pleisterlagen voorstrijken met verdunde Porex 2000.

Na droging afwerken met Kerdacol Topcoat onverdund.

VERPAKKING:

Emmers van 750 cc, 2 liter, 5 liter en 10 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats