

NOVATON FIXEER

Synthetische blanke fixeer op basis van acrylaat voor buiten en binnen.

TOEPASSING:

Als fixeer en impregneermiddel onder het Novaton wandafwerkingssysteem.
Als fixeer en impregneermiddel op licht poederende en zuigende ondergronden die geschilderd moeten worden met dispersiemuurverven of alkydharsmuurverven.

KENMERKEN:

Onverzeepbaar, fixeert licht poederende resten van verflagen en/of cementhuid, optimaal indringend vermogen, vermindert de zuiging van de ondergrond, isoleert zowel waterkringen als nicotine en roetaanslag, overschilderbaar met dispersie- en alkydharsmuurverven.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid	ca. 0,95 kg./litr.
Glansgraad	zijdeglans.
Kleur	blank
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	na ca. 12 uur.
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.
Praktisch rendement	ca. 1 liter op 4 m ² (afhankelijk van de zuiging).
Applicatiemethode	roller, kwast, blokwitter, airless-spuit e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Overschilderbaarheid	goed overschilderbaar met dispersie- en alkydharsverven.
Buitenduurzaamheid	zeer goed buitenduurzaam.
Verdunning	terpentine.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog en vetvrij.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Geschikt over alkalische ondergronden zoals winddroog beton, metsel- en pleisterwerk.
Bij beton dient de cementhuid te worden verwijderd.
Eventuele zoutuitslag bij metsel werk droog afborstelen.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met terpentine.

NOVATON FIXEER

Vervolg

SYSTEMEN:

Licht poederende en zuigende ondergronden:

Goed verzadigd voorstrijken met Novaton Fixeer.

Na droging afwerken met dispersie- of alkydharsverf, sierpleister, behang e.d.

Nieuwe steenachtige ondergronden (winddroog):

Goed verzadigd voorstrijken met Novaton Fixeer.

Na droging afwerken met dispersie- alkydharsverf, sierpleister, behang e.d.

Board, MDF, gips- en spaanderplaat, e.d.:

Spijker gaatjes e.d. vullen.

Goed verzadigd voorstrijken met Novaton Fixeer.

Na droging afwerken met dispersie- alkydharsverf, sierpleister, behang e.d.

Met nicotine-, roet-, teervlekken etc. vervuilde ondergronden:

Goed verzadigd voorstrijken met Novaton Fixeer.

Na droging afwerken met dispersieverf, sierpleister, behang e.d.

VERPAKKING:

Blikken jerrycans van 5 en 10 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar.