

# P.A.-LAK

**Terpentineverduerbare, blanke, slijt- en krasvaste vloer, meubel en kozijn lak in hoog en zijdeglans voor binnen en buiten met opvallend snelle doorharding.**

## **TOEPASSING:**

Als slijt- en krasvaste afwerklaag voor parket, trappen, deuren, kozijnen, plinten, meubels, wanden, houten aanrechtbladen, houten gebruiksvoorwerpen etc.

## **KENMERKEN:**

Polyurethaanlak is bij uitstek geschikt om een ondergrond te voorzien van een slijtvaste en krasvaste laag waaraan zeer hoge eisen worden gesteld.

Polyurethaanlak is al na ca. 12 uur beloopbaar en overschilderbaar.

## **BASISGEGEVENS:**

Dichtheid	hoog- en zijdeglans ca. 0,9 kg./litr.
Kleur	blank.
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na 120 minuten.
Overschilderbaar	na 12 uur met een volgende laag P.A.-lak.
Doorgehard	na enkele dagen.
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.
Praktisch rendement	1 liter op 10-12 m <sup>2</sup> afhankelijk v.d. ondergrond.
Applicatiemethode	roller, kwast, airless-spuit, e.d.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +10°C.
Verdunning	terpentine.
Vloeiing	opvallend goede vloeiing.

## **ONDERGRONDCONDITIE:**

Droog, schoon en vet- en wasvrij.

## **GEBRUIKSINSTRUKTIE:**

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.

De ondergrond moet goed droog zijn.

Op onbehandelde ondergronden alleen de eerste laag met 10% terpentine verdunnen.

Reiniging gereedschap: direct na gebruik met terpentine.

# P.A.-LAK

## Vervolg

### SYSTEMEN:

#### **Nieuw werk:**

De ondergrond vooraf stof-, vet en wasvrij maken.  
De eerste laag schraal opbrengen (met ca. 10% terpentine verdunnen).  
Volgende laag c.q. lagen onverdund opbrengen.  
Indien nodig alleen de eerste laag heel licht aftoppen met fijn schuurpapier.

#### **Oude intacte verf- en laklagen:**

De ondergrond goed mat schuren en stof-, vet- en wasvrij maken.  
Één of meerdere lagen PolyUrethaanLAK (onverdund) aanbrengen.  
Op witte ondergronden kan een lichte mate van vergeling optreden.

#### **Gebarsten verf- en laklagen:**

Oude lagen verwijderen en stof-, vet- en wasvrij maken.  
Houtporiën uitboenen met Scotch Brite (medium) en water.  
Ondergrond goed laten drogen.  
Verder behandelen als nieuw werk.

### VERPAKKING:

bussen van 375 ml., 750 ml. en 2liter.

### HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.