

POREX 2000® isolerend voorstrijkmiddel

Hooggeconcentreerd oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel voor binnen en buiten.

TOEPASSING:

ONVERDUND als voorstrijkmiddel voor binnen en buiten met een zeer hoge isolerende werking tegen nicotine-, roet-, teer-, lippenstift-, potlood-, ballpoint-, thee-, viltstift-, en opgedroogde vochtvlekken.

Na droging kan behang of een laag latexverf, acrylverf, structuurverf, sierpleister e.d. worden aangebracht.

VERDUND (1 liter Porex 2000 op 2-3 liter water) als zuigingremmend en hechtingsbevorderend fixeer / impregneermiddel op zuigende en licht poederende ondergronden. Na droging kan behang of een laag latexverf, acrylverf, structuurverf, sierpleister e.d. worden aangebracht.

KENMERKEN:

Isoleert nicotine, roet, en diverse vlekken waaronder opgedroogde vochtvlekken. Is op waterbasis, oplosmiddelvrij, vrijwel reukloos, droogt blank op, gemakkelijk en snel aan te brengen, verhardt zachte ondergronden, vermindert de zuiging, fixeert poederende ondergronden, geschikt voor binnen en buiten, onverzeepbaar, waterdamp doorlatend, maakt oplosmiddelhoudende producten overbodig.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid	ca. 1 kg./ltr.
Kleur	transparant blauw (na droging blank).
Droogtijden bij 20°C en 65% RV:	
Stofdroog	na ca. 30 minuten.
Overschilderbaar (onverdund)	na ca. 4 uur.
Overschilderbaar (verdund)	na ca. 2 uur.
Relatieve luchtvochtigheid	maximaal 85%.
Praktisch rendement	onverdund ca. *12 m ² per liter. verdund (1:3) ca. *8 m ² per liter. *sterk afhankelijk v.d. zuiging v.d. ondergrond.
Applicatiemethode	kwast, blokwitter, roller, airless-spuit, e.d. grote oppervlakken zeer snel en eenvoudig met b.v. roller (met automatische aanvoer) of spuit.
Minimale verwerkingstemperatuur	ondergrond- en omgevingstemp. boven +5°C.
Overschilderbaarheid	zeer goed overschilderbaar met dispersieverven.
Buitenduurzaamheid	zeer goed buitenduurzaam.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog en vetvrij.
Nicotine-aanslag hoeft niet eerst te worden verwijderd.
Eventuele loszittende verfdelen verwijderen.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Als isolatiemiddel goed verzadigd aanbrengen (aan de gelijkmatige glans over het gehele oppervlak is te zien of de ondergrond overal goed is geraakt).
Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
Niet te behandelen oppervlakken eventueel afdekken.
Na verdunning onbruikbaar als isolerend voorstrijkmiddel.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met water.

POREX 2000® isolerend voorstrijkmiddel

Vervolg

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Algemeen advies onbehandelde ondergronden:

Vóór het aanbrengen van watergedragen verven op onbehandelde ondergronden adviseren wij altijd eerst voor te strijken met verdunde POREX 2000.

SYSTEMEN:

Licht poederende en zuigende ondergronden:

Goed verzadigd voorstrijken met verdunde POREX 2000.

(1 deel POREX 2000 op 2-3 delen water).

Na droging afwerken met dispersieverf, sierpleister, behang e.d.

Nieuwe steenachtige ondergronden (winddroog):

Goed verzadigd voorstrijken met verdunde POREX 2000.

(1 deel POREX 2000 op 2-3 delen water).

Na droging afwerken met dispersieverf, sierpleister, behang e.d.

MDF, gips- en spaanderplaat, e.d.:

Spijker gaatjes e.d. vullen.

Goed verzadigd voorstrijken met verdunde POREX 2000

(1 liter POREX 2000 op 2-3 liter water).

Na droging afwerken met dispersieverf, sierpleister, behang e.d.

Gipsplaten welke behangen moeten worden, voorstrijken met verdunde POREX 2000

(1 liter POREX 2000 op 1 liter water).

Bloedende houtsoorten (zoals merbau) en hardboard platen:

2 keer goed verzadigd voorstrijken met onverdunde POREX 2000

Met nicotine-, roet-, teervlekken etc.* vervuilde ondergronden:

Goed verzadigd voorstrijken met POREX 2000 **ONVERDUND.**

Na droging afwerken met dispersieverf, sierpleister, behang e.d.

* POREX 2000 isoleert nicotine-, roet-, teer-, lippenstift-, potlood-, ballpoint-, thee-, viltstift-, en opgedroogde vochtvlekken.

Bij twijfel en/of bij andere dan bovengenoemde vlekken is het aanbrengen van een proefvlak aan te bevelen. Na droging van het met POREX 2000 geïsoleerde proefvlak kan op dit vlak een laag latex worden aangebracht. Na ± 15 minuten is te zien of de vlekken voldoende zijn geïsoleerd.

VERPAKKING:

Jerrycans van 1, 2½, 5 en 10 liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.

Na verdunning is het niet meer mogelijk Porex 2000 als isolatiemiddel te gebruiken en is de houdbaarheid beperkt.

TIP:

Indien POREX 2000 is verdund maar niet geheel opgebruikt, raden wij aan dit met b.v. een merkstift op de verpakking te vermelden om vergissing bij een volgend karwei te voorkomen.